



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛ

НЕОДУР НЕ 2

минеральный сухой упрочнитель
для укладки методом сухое по влажному

ОПИСАНИЕ

НЕОДУР НЕ 2 по DIN 18557 и DIN EN 13813 - готовая к применению упрочняющая сухая смесь для производства промышленных полов методом сухое по влажному. Возможные цвета см. в карте цветов КОРОДУР.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для промышленных полов подвергаемых интенсивным нагрузкам, с целью улучшения их прочности и износостойкости. Внутри и вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

состав:

смесь твердого заполнителя со специальным цементом.

твердость по шкале Мооса: 7-8

размер зерен: 0-3 мм

предел прочности на сжатие*: С 70

износостойкость: примерно 7-8 см³/50 см²

*физические данные измерены на специально изготовленном образце.

РАСХОД

3-5 кг/м² В случае НЕОДУР НЕ 2 в цветном исполнении рекомендуется наносить 5-6 кг/м² для достижения равномерной плотности цвета.

УКЛАДКА

НЕОДУР НЕ 2 укладывается методом сухое по влажному для производства промышленных полов с упрочненным верхнем слоем.

Предварительным условием для правильной укладки НЕОДУР НЕ 2 является соблюдение технологии укладки бетонного основания. (Внимание: не используйте бетон с воздухововлекающей добавкой!).

Уложенный бетон должен схватиться, чтобы по поверхности можно было ходить. Как только этот момент наступает, бетон обрабатывается бетоноотделочной машиной, чтобы сконцентрировать на поверхности цементную пасту, служащую в качестве вспомогательного связывающего средства.

Нанесите НЕОДУР НЕ 2 равномерно в сухом состоянии. Незамедлительно после впитывания влаги обработайте нанесенный материал НЕОДУР НЕ 2 диском бетоноотделочной машины.

Далее своевременно выполняется обработка поверхности при помощи лопастей бетоноотделочной машины.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Перепады температуры могут влиять на процессы схватывания и набора прочности. Поверхность пола должна быть защищена от слишком быстрого высыхания согласно DIN 1045 (сквозняки, солнечные лучи, высокая температура окружающего воздуха).

Для нормального набора прочности, гидратации и обеспыливания рекомендуем использовать продукцию КОРОПОКС или КОРОСИЛ (см. технические спецификации).

ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмБХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд.

Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008

УПАКОВКА / ПОСТАВКА

25-килограммовые специальные бумажные мешки.

ХРАНЕНИЕ

В сухом месте, подобно цементу. Срок хранения-рекомендуемый 12 месяцев.

СОВЕТЫ

Это изделие содержит цемент и имеет щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза обратитесь к врачу.



«КОРОДУР Интернэшнл ГмБХ»
Главный офис:
Вернер-фон-Браун Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49 (0) 96 21/47 59-0
Телефакс: +49 (0) 96 21/3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

www.korodur.ru

Представительство в России:
125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
korodurru@gmail.com; markapola@mail.ru

