



КОРОПОКС

герметик-пропитка для цементосодержащих промышленных полов

ОПИСАНИЕ

КОРОПОКС - прозрачная бесцветная двухкомпонентная водоэмульсионная эпоксидная система для цементосодержащих оснований. Превосходно подходит для всех полов производства КОРОДУР.

СВОЙСТВА

- Наносится как на свежесушеный, так и на уже существующий бетон
- Предотвращает образование пыли
- Создает условия для гидратации свежесушенного бетона и предотвращает образование трещин
- Повышает устойчивость к воздействию воды, топлива, нефтепродуктов, минеральным маслам, растворителям
- Грязеотталкивающий
- Упрочняет поверхность бетона на истираемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма: жидкая

Цвет: бесцветный

Плотность, г/см³: 1,0

Температура воздуха и основания: 10-30 °C

Температура основания должна не менее чем на 3° быть выше температуры точки росы.

Относительная влажность воздуха:
10 °C - макс. 70%, 30 °C - макс. 75%

время жизни при:

10 °C - примерно 1,5 часа

20 °C - примерно 45 мин

30 °C - примерно 30 мин

Готовность: 10 °C 20 °C 30 °C

Пешеходы: 18 ч 12 ч 6 ч

Полная нагрузка: 10 дн. 7 дн. 5 дн.

Время ожидания между этапами нанесения:

10 °C - 18-48 ч

20 °C - 12-48 ч

30 °C - 6-16 ч

УКЛАДКА

Основание должно быть выдерживающим нагрузку, чистым, свободным от масел, не иметь отслаивших частиц бетона, пыли, потёков и луж воды. При необходимости должна быть выполнена надлежащая предварительная обработка основания. Для слишком гладкой поверхности с закупоренными порами требуется обработка фрезерованием, дробеструйной машиной.

СМЕШИВАНИЕ

Смешивайте компоненты А (смола) и В (отвердитель) в указанной пропорции, используя медленно вращающуюся электрическую мешалку, пока смесь не станет однородной. Для смешивания полностью залейте компонент В в компонент А. Во время процедуры перемешивания однородная молочно-белая смесь разбавляется водопроводной водой (1:1) и перемешивается далее, пока не будет достигнута однородность.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Компонент А : компонент В = 1:2, далее концентрат А+В : водопроводная вода = 1:1

НАНЕСЕНИЕ

Подготовленный к использованию КОРОПОКС наносится при помощи ворсистых валиков, при этом валик следует сильно прижимать к основанию. После нанесения необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, т.е. постоянный воздухообмен. При перерывах в работе всегда промывайте рабочие инструменты водой.

ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд
Сертификация: DIN EN ISO 9001:2000

УПАКОВКА / ПОСТАВКА

Комплект 12 кг (4 кг компонент А+8 кг компонент В)

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в закрытых оригинальных упаковках в сухих помещениях с умеренной температурой (не ниже +10 °C) - 1 год.

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ»



Главный офис:
Вернер-фон-Браун Штрассе, 4
92224 Амберг
П/я 1653 • 92206 Амберг
Тел.: +49(0)96 21 /47 59-0
Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de www.korodur.ru

Представительство в России:
125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64
Тел.моб.: +7-926-851-46-64
koroduru@gmail.com; markapola@mail.ru

