



# TRU® GRAY Self-Leveling

Декоративный пол для укладки внутри и вне помещений

Самовыравнивающийся, быстро схватывающийся, отлично подходит для полировки



#### Преимущества:

- **Самовыравнивающийся, быстро схватывающийся** готов к движению пешеходов через 2-3 часа
- **Полируемый** через 24 ч до глянца высокой плотности
- **Привлекательный вид** также с декоративными заполнителями
- **Высокая прочность** через 4 часа уже 20,00 Н/мм<sup>2</sup>
- **Толщина 4-35 мм**
- **Внутри и вне помещений**
- **Многоцелевой**
- **Минеральный**
- **Легко очищается**

#### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

#### Rapid Set TRU® Gray Self-Leveling

Декоративный пол серого цвета для укладки внутри и вне помещений

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TRU GRAY - высококачественный инновационный самовыравнивающийся минеральный пол на основе специальной цементной технологии, которая является идеальной когда желательны прочное быстрое отверждение, долговечность и схватывание с малой усадкой. TRU GRAY сохраняет удобоукладываемость до 20 минут и готов к пешеходному движению через 2-3 часа. TRU GRAY можно отполировать до глянца высокой плотности уже через 24 часа после укладки. Конечная толщина - 4-35 мм. Можно создавать дополнительные индивидуальные эффекты распределением декоративных заполнителей (стекло, мрамор). Рекомендуется устраивать на месте опытные участки и экспериментировать на них.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

TRU GRAY является многоцелевым продуктом, который идеален для индивидуальных и креативных разработок: для привлекательного уникального дизайна престижных интерьеров, например, торговых помещений, ресторанов, фойе, музеев, административных зданий. Предназначен для применения внутри и вне помещений.

ЦВЕТ серый

#### ОБРАБОТКА

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть способным выдерживать нагрузки, устойчивым к сжатию и натяжению, сухим, без загрязнений, расслаивающих веществ и осыпающихся обломков.

Предел прочности сцепления не менее 1,5 Н/мм<sup>2</sup>. Применяются требования DIN 18365 и DIN 18560. Стыки в основании должны быть заделаны.

#### ГРУНТОВКА

Грунтование 2-компонентной эпоксидной грунтовкой КОРОДУР ТХРК, после чего выполняется твердое шлифование прошедшим огневую сушку кварцевым песком, гранулометрический состав 0,4-0,8 мм (см. техническую спецификацию КОРОДУР ТХРК).



# TRU<sup>®</sup> GRAY Self-Leveling

Декоративный пол для укладки внутри и вне помещений

Самовыравнивающийся, быстро схватывающийся, отлично подходит для полировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ при t+20 °C	
Время работы	примерно 20 минут
Время растекания	примерно 15 минут
Температура основания	от +10 до +30 °C
Температура воздуха	от +10 до +30 °C
Температура материала	от +16 до +27 °C
Расход	
Расход	примерно 1,7 кг/м <sup>2</sup> /мм
Предел прочности при сжатии (ASTM C-109 с изменениями)	
через 4 часа	примерно 20,0 Н/мм <sup>2</sup>
через 1 день	примерно 34,0 Н/мм <sup>2</sup>
через 28 дней	примерно 45,0 Н/мм <sup>2</sup>
Предел прочности сцепления (ASTM C-307)	
через 7 дней	примерно 1,5 Н/мм <sup>2</sup>
через 28 дней	примерно 2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Предел прочности на изгиб (ASTM C-348)	
через 24 часа	примерно 6,0 Н/мм <sup>2</sup>
через 28 дней	примерно 13,0 Н/мм <sup>2</sup>

## СМЕШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется применять аттестованное смесительное оборудование (например, Hippo Mixer, Collomix LevMix). Избегайте смесителей, захватывающих большие объемы воздуха. Смешивайте TRU GRAY с водой в соотношении не более 4,1 л на мешок 22,7 кг. Для получения однородной консистенции перемешивайте в течение 3-5 минут. Установите правильную консистенцию, определив уклон. Рекомендуем применять наш технологический комплект «Flowkits» с соответствующими инструкциями.

TRU GRAY наносится на подготовленное и загрунтованное основание с мин. конечной толщиной слоя 4 мм. TRU GRAY выравнивается в течение своего 15-минутного времени растекания. Для равномерного нанесения материала рекомендуется использовать аттестованный скребок. Для удаления включений воздуха обрабатывайте еще жидкую поверхность зубчатым валиком.

Защищайте весь участок - в период нанесения, пока не будет достигнута пригодность для ходьбы - от слишком быстрого высыхания, ветра, сквозняков, солнечного излучения.

Окружающая температура и температура материала выше + 20 °C могут ускорить схватывание и упрочнение. Учитывайте это при нанесении материала. Для смешивания рекомендуется использовать охлажденную воду.

Окружающая температура и температура материала ниже + 20 °C могут замедлить схватывание и упрочнение, особенно для тонких слоев. Рекомендуется поддерживать материал теплым и/или применять нагретую воду для смешивания.

## УХОД

При нормальных условиях уход не требуется. В условиях сухости, сильного ветра, жары или яркого солнечного света рекомендуется нанести на достаточно схватившуюся поверхность TRU GRAY мелкий водяной туман.

## ПОЛИРОВКА

TRU GRAY готов к полировке через 24 часа после нанесения. Поверхность TRU GRAY можно отполировать до глянца высокой плотности. Указания по полировке высылаются по запросу.

Обратите внимание: В процессе полировки стирается до 2 мм начальной толщины слоя (в зависимости от нужного вида)!

## ПЕРВАЯ ОБРАБОТКА ПО УХОДУ

После высыхания и достижения пригодности для ходьбы рекомендуется нанести подходящую пропитку или выполнить первую обработку по уходу, например, средствами Obtego, Amapolish. Это повышает химическую стойкость, оказывает влаго- и грязеотталкивающий эффект, оптимизирует внешний вид.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить сухим, подобно цементу. Срок хранения примерно 6 месяцев.

## СОВЕТЫ

Добавка на месте разнообразных декоративных или кварцевых заполнителей может изменить технологические свойства и физические параметры материала. Качество материала более не будет соответствовать свойствам, указанным в спецификации. Поэтому рекомендуется заново определять технические функции материала на месте. Данный продукт содержит цемент и имеет щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза обратитесь к врачу.

## Лицензированный изготовитель для Европы:

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмБХ & Ко. КГ»  
Завод Бохум-Ваттеншайд  
Хоэнштайнштрассе, 19  
44866 Бохум, Германия  
Тел.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0  
Сертификация: DIN EN ISO 9001:2008

## Представительство в России:

125445 Москва, ул. Беломорская, д.40  
Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64  
Тел.моб.: +7-926-851-46-64  
[korodurru@gmail.com](mailto:korodurru@gmail.com) ; [markapola@mail.ru](mailto:markapola@mail.ru)  
[www.korodur.ru](http://www.korodur.ru)

©2012 «Си-Ти-Эс Мануфакчуриг Корпорейшн». Rapid Set, Cement All, Set Control, Flow Control и логотип Rapid Set - товарные знаки «Си-Ти-Эс». Все права защищены.

«КОРОДУР» - эксклюзивный лицензированный изготовитель для Европы

