



НЕОДУР АМ EXTRA НЕОДУР АМ EXTRA IBO

анкерный раствор

ВПРЫСКИВАЕМЫЙ РАСТВОР ДЛЯ АНКЕР-СВЕРЛ

ОПИСАНИЕ

НЕОДУР АМ Extra и АМ Extra IBO – готовые к использованию анкерные растворы заводского изготовления для анкерного крепления составом retnabond при анкеровке всех видов каменных конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для горнодобывающей промышленности и проходки туннелей, для мер по обеспечению безопасности на скалах и склонах. Анкерные растворы НЕОДУР легко прокачиваются и быстро сцепляются без вспомогательных средств, в том числе в верхних частях вертикально просверленных отверстий и в сложных горных условиях. Анкерные растворы НЕОДУР также используются в сборных конструкциях, например, при укладке подстилающих слоев.

СВОЙСТВА

- не содержит хлоридов
- хорошо прокачивается
- морозостойчивый
- хорошее сцепление, в том числе в верхней части вертикально просверленных отверстий
- высокие начальные и конечные значения пределов прочности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

гранулометрический состав:
 НЕОДУР АМ Extra 0–1 мм
 НЕОДУР АМ Extra IBO 0–0,5 мм
время перемешивания: примерно 3 мин
предел прочности на сжатие через 28 дней:
 НЕОДУР АМ Extra > 40 Н/мм²
 НЕОДУР АМ Extra IBO > 40 Н/мм²
температура обработки: > 5°C
выработка на единицу упаковки:
 примерно 12 л
объем добавляемой воды на единицу упаковки:
 примерно 5 л
УКЛАДКА
 НЕОДУР АМ Extra смешивается полной упаковкой в бетоносмесителе с неподвижным вертикальным барабаном, а затем прокачивается подходящим поршневым или шпиндельным смесительным насосом по подающей трубе в просверленное анкерное отверстие. После процедуры заполнения вставляется анкер.
 НЕОДУР АМ Extra IBO смешивается и прокачивается, как описано выше для НЕОДУР АМ Extra, но в просверленное анкерное отверстие заполняется через анкер (несъемные бурильные трубы IBO).

ПРОИЗВОДСТВО

«КОРОДУР Вестфаль Хартбетон ГмбХ & Ко. КГ», завод Ваттеншайд

Сертификация: DIN EN ISO 9001:2000

УПАКОВКА / ПОСТАВКА

25-килограммовая специальная бумажная упаковка

ХРАНЕНИЕ

в сухом виде, подобно цементу. срок хранения примерно 6 месяцев.

СОВЕТЫ

Эти продукты содержат цемент и имеют щелочную реакцию на влагу / воду. Поэтому защищайте руки и глаза. При попадании в глаза обратитесь к врачу. Наши рекомендации по технологии нанесения основываются на собственном опыте. Рекомендуется подготовить технологический процесс и количество используемого материала в соответствии с местными условиями, и в этом контексте мы ссылаемся на наши общие условия продажи и поставки. По запросу высылаются дополнительная литература, советы по обработке, тексты предложений, свидетельства об испытаниях по различным системам промышленных полов КОРОДУР, отвердителям полов КОРОДУР, строительным растворам КОРОДУР и специальным продуктам.



«КОРОДУР Интернэшнл ГмбХ»

Главный офис:
 Вернер-фон-Браун Штрассе, 4
 92224 Амберг
 П/я 1653 • 92206 Амберг
 Тел.: +49 (0) 96 21 / 47 59-0
 Телефакс: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
 info@korodur.de

www.korodur.de

www.korodur.ru

Представительство в России:
 125445 Москва, ул. Беломорская, д.40
 Тел.: +7 (495)225-50-97; 517-88-97; 981-15-64
 Тел.моб.: +7-926-851-46-64
korodurru@gmail.com; markapola@mail.ru

